## REPHALT® maschinell



SCAN ME





### **EINSATZGEBIETE**

- Ausbessern von Schlaglöchern auf Straßen aller Belastungskategorien
- Auffüllen von Deformationen und **Abplatzungen**
- Ausgleich von Niveauunterschieden
- Ausbesserung stark frequentierter Straßen bei kurzen Sperrzeiten
- Auffüllen von Betonausbrüchen

### **AUF EINEN BLICK**

Die maschinelle und dauerhafte **Schlaglochsanierung** 

- ✓ All-In-One-Verlegung
  - √ Kalt verarbeitbar
    - ✓ Reaktiv aushärtend
      - ✓ Variable Schichtstärke
      - ✓ Umweltfreundlich















Unsere Produkthinweise sind allgemeine Richtlinien, basieren auf Durchschnittswerten und gelten nicht für Anwendungen unter besonderen Verhältnissen oder Beanspruchungen. Die Eignung für den vorgesehenen Zweck und die örtlichen Bedingungen ist vom Anwender vorab zu prüfen. Die Verarbeitungshinweise auf dem Etikett sind zu beachten. Freigaben von Mitarbeitern werden nur in schriftlicher Form anerkannt.

Wir liefern und haften ausschließlich auf der Grundlage unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Sicherheitsdatenblättern. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen und Farben unverbindlich.

# REPHALT® maschinell

## ÖKOLOGISCHE SCHLAGLOCH- & KLEINFLÄCHENSANIERUNG

REPHALT® ist ein reaktives Asphaltmischgut zur ökologischen und dauerhaften Kaltsanierung von Flächen die nach geringer Sperrzeit wieder befahren werden können.



Druckluftreinigung und Einbringen von hochwertigem Bindemittel zur optimalen Haftung des Mischgutes.



Überhöhte Aufbringung des REPHALT®-Mischgutes, welches innerhalb kürzester Zeit aushärtet

Die grüne Asphaltlösung!

5280 Braunau am Inn \\ Josef-Reiter-Str. 78 T +43 7722 62900-0 \\ office@vialit-austria.at

VIALIT Austria GmbH



Absplitten zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit und raschen Verkehrsfreigabe.



Nach dem Abstreuen mit Splitt erfolgt eine abschlie-Bende Verdichtung mit einer Glattmantel- oder Kombiwalze.

#### **VORAUSSETZUNG**

Der Untergrund muss trocken und frei von Verunreinigungen sein. Die Bodentemperatur bei der Verarbeitung soll über 0 °C betragen.

#### **VERBRAUCH**

Bei einer mittleren Schichtstärke von 1 cm benötigt man pro m<sup>2</sup> ca. 25 kg fertiges **REPHALT**®-Mischgut.

#### **TAGESLEISTUNG**

Mittlere Leistung zwischen 6 - 10 t Mischgut - je nach Gegebenheit.

REPHALT® kann von Februar bis November eingebaut werden.

Die Einbaustärke kann von 10 - 100 mm variabel gestaltet werden.

Bei großen Schichtstärken wird eine Zwischenverdichtung empfohlen.

Abkehrung erforderlich.

www.vialit-austria.at







